Colaboraciones

Resistencia química del hormigón XXV. Influencia de la adición de escoria a un cemento portland. Estudio de la concentración iónica del sistema cemento 3/escoria-agua potable filtrada

DEMETRIO GASPAR-TEBAR y JOSE LUIS SAGRERA-MORENO Dres. en Ciencias (IETcc-CSIC)

RESUMEN

En el presente trabajo, continuación de otros, se estudia la variación del pH, así como de la concentración de los iones Ca (II) y SO₄ (II) del agua potable filtrada en donde han estado sumergidas las series de probetas de mortero (1:3) hechas con un cemento portland (cemento 3 <> <> P-450) y con las mezclas cemento 3/escoria = = 85/15 - 65/35 - 40/60 y 30/70, en peso, durante el período de curado (21 días) y, posteriormente, durante 56 - 90 - 180 y 360 días (períodos de conservación), en esta etapa. Así mismo, se estudia la composición química de las nuevas fases sólidas formadas en dichos medios. La composicion estructural de dichas fases sólidas (calcita) se determinó por DRX, de ello se dió cuenta en (2)

En los distintos casos estudiados se ha puesto de manifiesto que se produce un incremento del contenido de Ca (II) en la disolución y en las nuevas fases sólidas, así como del valor del pH, que dependen de la mezcla utilizada para fabricar las diversas series de probetas y del tiempo de conservación. Las cantidades de Ca (II) en la disolución son, en la mayoría de los casos menores de 0.1×10^{-2} moles, mientras que en las nuevas fases sólidas son mayores, llegando a alcanzar valores de 4,31 \times \times 10⁻² moles.

Por el contrario, el ion SO₄ (II) no se ha detectado en las mencionadas fases sólidas, encontrándose en pequeñas cantidades en las diversas fases líquidas (agua potable filtrada); los mayores contenidos corresponden a los medios de las mezclas que tienen las mayores cantidades de escoria (60 y 70 %, en peso).

SUMMARY

This work, which follows on others, study the variation of the pH, and likewise the concentrations of the ions Ca (II) and SO4 (II) of the filtered potable water in which there were submerged the test specimens of mortar (1:3) made with a Portland cement (cement 3 <> P-450) and with the mixtures cement 3/slag = 85/15 - 65/35 - 40/60 and 30/70 of weight, submerged for a curing period (21 days) and later during 56 - 90 - 180 and 360 days (conservation periods), in this stage. It also study the chemical composition of the new solid phases formed in the said means. The structural composition of the solid phases (calcite) was determined by DRX; an account of this was given in (2).

In the different studied cases it has been demonstrated that an increase of the content of Ca (II) in the solution and in the new solid phases and of the value of the pH is produced, which depends on the mixture used to manufacture the different test specimen series and on the time of conservation. The cnotent of Ca (II) in the solution is less than 0.1×10^{-2} moles, in most of the cases, while in the new solid phases is greater, reaching 4.31×10^{-2}

On the contrary, the ion SO₄ (II) has not been in the solid phases mentioned, being found in little quantities in the different liquid phases (filtered potable water); the greater contents correspond to the means of the mixture that have the greater mounts of slag (60 and 70 % of weight).

INTRODUCCION

En otros trabajos anteriores (1) (2) (3) se estudió:

La evolución que experimenta la resistencia química por el método de Koch-Steinegger y las modificaciones sufridas por las resistencias mecánicas a flexotracción de las probetas de mortero (1:3) de 1 \times × 1 × 6 cm hechas con el cemento portland (cemento 3 <> P-450), objeto del presente artículo, y con las mezclas ce-

mento 3/escoria = 85/15 - 65/35 - 40/60 y 30/70, en peso, sumergidas en agua potable filtrada (*), unas series de 12 probetas, y en agua de mar artificial ASTM D 1141-75 (**), otras series análogas de 12 probetas, durante 56 - 90 - 180 y 360 días, en esta etapa, después de haberlas curado 24 horas en un recinto saturado de humedad y, a continuación, bajo agua potable filtrada durante 21 días (1).

Sistema: cemento 3/escoria-agua potable filtrada.

Sistema: cemento 3/escoria-agua de mar artificial.

- b) La composición estructural de las nuevas fases sólidas formadas en los medios de curado y de conservación (agua potable filtrada) (2), así como de conservación-ataque (agua de mar artificial ASTM) (3), en donde han estado sumergidas las mencionadas series de probetas de mortero.
- c) La evolución de las características estructurales de la fracción enriquecida (cemento 3 hidratado y cemento 3 hidratado-atacado) extraída de uno de los prismas de cada serie de probetas de mortero de los sistemas cemento 3/escoria-agua potable filtrada (2) y cemento 3/escoria-agua de mar artificial ASTM (3).

En el presente artículo, continuación de los anteriores y que se ampliará con otros, se estudia la variación de la concentración de los iones calcio y sulfato en los medios de curado y de conservación (agua potable filtrada) en donde han estado sumergidas las diversas series de probetas de mortero, así como de las fases sólidas formadas, y la evolución del pH en dichos medios.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Con el fin de conocer la variación de la concentración de los iones calcio y sulfato, así como del pH, del agua potable filtrada en donde han estado sumergidas las probetas de mortero (1:3), hechas con cemento 3 y con las mezclas cemento 3/escoria = 85/15 - 65/35 - 40/60 y 30/70 (en peso), durante el período de curado (21 días) y de conservación (56, 90, 180 y 360 días) se ha separado, en una primera etapa, la fase sólida formada, que se ha secado en una corriente de nitrógeno; posteriormente, se ha determinado en la fase líquida la concentración de los iones mencionados y el valor del pH.

En la nueva fase sólida, puesta en disolución por ataque con una disolución de ácido clorhídrico diluido (1 + 1), se han determinado los contenidos de Ca (II) y de SO_4 (II).

El contenido de los iones calcio se ha determinado complexométricametne con EDTA, el de los iones sulfato gravimétricamente al estado de sulfato de bario, y el valor del pH por medio de un pH-metro, marca Crison, modelo 501.

De los materiales utilizados y características (cemeto 3, escoria y arena), de la técnica operatoria seguida para preparar las mezclas de cemento 3 y escoria, así como para curar y conservar las probetas de mortero de las diversas series en agua potable filtrada se dió cuenta en (1).

3. RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. Período de curado

En la tabla 1 se encuentran las cantidades de Ca (II), en moles \times 10⁻², que se han encontrado en la fase líquida (agua potable filtrada) en donde han estado sumergidas —durante el período de curado (21 días)— las diversas series de probetas de mortero, y el valor del pH; así mismo, figuran las cantidades del mencionado ion correspondientes a las nuevas fases sólidas formadas en estas condiciones. En dicha tabla se puede apreciar que, prácticamente, todo el Ca (II) se encuentra en las fases sólidas, formando parte de la calcita (2).

TABLA 1
Sistema: cemento 3/escoria-agua
potable filtrada.
Evolución de los contenidos de Ca (II) y del pH
durante el período de curado (21 días)

Mezcla:	Ca (II				
cemento 3/es- coria (en peso)	Fase líquida (Diso- lución	íquida Fase (Diso- Sólida Suma		рН	
100/0	0,004	1,09	1,094	9,8	
85/15	0,002	0,67	0,672	9,8	
63/35	0,001	0,65	0,651	9,9	
40/60	0,003	0,68	0,68 ₃	9,6	
30/70	0,00 ₃	1,08	1,08 ₃	9,5	

El contenido de Ca (II) en el agua potable filtrada en donde se han curado las diversas series de probetas de mortero es menor que el del agua potable filtrada original (0,005 g/l $<>0,002_5$ g/l 500 ml $<>0,00_6\times10^{-2}$ moles), mientras que el correspondiente a las nuevas fases sólidas es mayor.

En la figura 1, en donde también se han representado las cantidades teóricas de Ca (II) que aportarían las mezclas cemento 3/escoria utilizadas en la fabricación de las probetas—calculadas a partir del Ca (II) puesto en juego por las probetas hechas sólo con cemento, suponiendo inerte a la escoria—, se aprecia que las cantidades experimentales de Ca (II) disuelto [Ca (II) en la fase sólida + Ca (II) en la disolución] correspondientes a los medios de curado de las series de probetas fabricadas con las mezclas que tienen el 60 % y el 70 % de escoria son superiores a los valores téricos.




Fig. 1.—Sistema: cemento 3/escoria-agua potable filtrada. Período de curado: 21 días. Evolución del contenido de Ca (II) en la disolución más en la fase sólida.

El pH del agua potable filtrada (7,4) se ha incrementado en todos los casos, alcanzando los valores más altos en los medios en donde han estado sumergidas las probetas de mortero hechas con cemento 3 y con las mezclas que tienen 15 y 35 % de escoria (en peso).

La nueva fase sólida formada, impurificada a veces por pequeñas fracciones desprendidas de las probetas de mortero (2), sigue una evolución análoga a las cantidades de Ca (II) de dicha fase sólida.

3.2. Período de conservación

En el medio (agua potable filtrada) en donde han estado sumergidas las distintas series de probetas de mortero, después del periodo de curado, durante 56 - 90 - 180 y 360 días se ha producido un incremento de la concentración de iones calcio y sulfato (suave), así como del valor del pH, habiéndose formado una nueva fase sólida, que está constituída por el compuesto cristalino calcita, como se probó en (2).

En la tabla 2 figuran los resultados obtenidos, para cada edad y para cada serie de probetas de mortero, correspondientes a las nuevas fases sólidas formadas [cantidad, compuestos cristalinos identificados por DRX, contenidos de Ca (II) y de SO₄ (II)] y a las disoluciones —agua potable filtrada— [pH, contenidos de Ca (II) y de SO₄ (II)] en donde se han conservado dichas series de probetas; resultados que se han representado en las figuras 2, 3, 4 y 5.

Evolución de la fase sólida

En las figuras 2 y 3 se ha representado la evolución de la fase sólida en función de la mezcla cemento 3/escoria utilizada para fabri-




Fig. 2.—Sistema: cemento 3/escoria-agua potable filtrada. Período de conservación: 56 - 90 - 180 y 360 días. Evolución de la cantidad de fase sólida y del pH.




Fig. 3.—Sistema: cemento 3/escoria-agua potable filtrada. Período de conservación: 56 - 90 - 180 y 360 días. Evolución de la cantidad de fase sólida y del pH.

car las diversas series de probetas de mortero para cada edad, en la primera, y del tiempo de conservación para cada mezcla, en la segunda.

La cantidad de fase sólida es, para cada edad, función de la mezcla utilizada en la fabricación de las distintas series de probetas de mortero (figura 2), experimentando una disminución conforme lo hace la cantidad de cemento 3 en la mezcla, o aumenta la de escoria; esta disminución es más acentuada según aumenta el tiempo de conservación, llegando a ser exponencial. Dicha cantidad de fase sólida, para cada mezcla, depende del tiempo de conservación (figura 3), aumentando, por regla general, conforme lo hace la edad.

Los incrementos experimentados en la fase sólida formada en los medios en donde han estado sumergidas las probetas de mortero durante 360 días, con relación a la correspondiente para 56 días, han sido 3,27 - 0,21 - 0,10 - 0,67 y 0,14 g para las series hechas con cemento 3 y con las mezclas cemento 3/escoria = 85/15 - 65/35 - 40/60 y 30/70 (en peso), respectivamente.

Evolución del contenido de Ca (II)

En las figuras 4 y 5 se ha representado la evolución del contenido de Ca (II) que existe en la disolución y en la nueva fase sólida [Ca (II) procedente de los compuestos del cemento disuelto], junto con el Ca (II) presente en los 800 ml de agua potable filtrada (0,01 \times \times 10^{-2} moles) en donde ha estado sumergida cada serie de probetas, en función de la mezcla cemento 3/escoria utilizada para fabricar las distintas series de probetas de mortero, primera figura, y del tiempo de conservación, segunda figura.

TABLA 2
Sistema: cemento 3/escoria-agua potable filtrada.
Evolución de la fase sólida formada, del pH y de los contenidos de Ca (II) y de SO₄ (II)

Cemen- to 3/es- coria (en peso)	Edad días	Fase	Fase sólida		Ca (II); moles × 10 ⁻²		${ m SO_4}$ (II); moles $ imes$ 10 $^{-2}$			
		g	DRX	cion pH	Disolu- ción	Fase sólida	Suma	Diso- lución	Fase sólida	Suma
100/0		1,07	Calcita	12,6	0,41	1.03	1,44	0,001	n.d.	0,001
85/15		0,72	"	10.3	0,01	0,70	0,71	0,001	n.d.	0,001
65/35	56	0,34	,,,	8,8	0,02	0,32	0,34	0,005	n.d.	0,005
40/60		0,15	"	8,6	0.04	0,14	0,18	0,015	n.d.	0,015
30/70		0,36	"	8,7	0,05	0,34	0,39	0,01 ₃	n.d.	0,013
100/0		0,90	Calcita	12,7	1,02	0,85	1,87	0,001	n.d.	0,001
85/15		0,54	"	9,0	0,02	0,52	0,54	0,003	n.d.	0,003
65/35	90	0,38	"	8,6	0,02	0,36	0,38	0,009	n.d.	0,009
40/60		0,29	"	8,6	0,04	0,27	0,31	0,028	n.d.	0,028
30/70		0,31	"	8,6	0,05	0,28	0,33	0,031	n.d.	0,031
100/0		2,27	Calcita	11,9	0,14	2,20	2,34	0,002	n.d.	0,002
85/15		0,80	"	9,3	0,19	0,77	0,96	0,01	n.d.	0,01
65/35	180	0,29	,,	9,1	0,02	0,72	0,74	0,025	n.d.	0,025
40/60		0,51	"	8,5	0,05	0,49	0,54	0,061	n.d.	0,061
30/70		0,20	"	8,7	0,07	0,19	0,26	0,078	n.d.	0,078
100/0		4,34	Calcita	8,7	0,03	4,31	4,34	0,004	n.d.	0,004
85/15		1,93	"	8,3	0,01	1,92	1,93	0,012	n.d.	0,012
65/35	360	0,31	"	8,5	0,04	1,41	1,45	0,092	n.d.	0,092
40/60		0,77	"	8,3	0,09	0,73	0,82	0,128	n.d.	0,128
30/70		0,50	17 .	8,2	0,16	0,49	0,65	0,16	n.d.	0,16

n.d. = no detectado.




Fig. 4.—Sistema: cemento 3/escoria-agua potable filtrada. Período de conservación: 56 - 90 - 180 y 360 días. Evolución del contenido de Ca (II) en la disolución más en la fase sólida.




Fig. 5.—Sistema: cemento 3/escoria-agua potable filtrada. Período de conservación: 56 - 90 - 180 y 360 días. Evolución del contenido de Ca (II) en la disolución más en la fase sólida.

Las cantidades de Ca (II) en las disoluciones en donde han estado sumergidas las diversas series de probetas de mortero son, por regla general, superiores a 0.01×10^{-2} moles y menores de 0.1×10^{-2} moles. En los casos de los

medios en donde han estado las series de probetas hechas con cemento $3/\mathrm{escoria} = 85/15$ (en peso) —para t = 22 + 56 días y t = 22 + 360 días— son iguales a 0.01×10^{-2} moles, mientras que para los medios correspondientes a las series elaboradas con las mezclas cemento $3/\mathrm{escoria} = 100/0$ (en peso) —para t = 22 + 56 días, t = 22 + 90 días y t = 22 + 180 días—; 85/15 (en peso) —para t = 22 + 180 días— y 30/70 (en peso) —para t = 22 + 360 días— son mayores de 0.1×10^{-2} moles.

En la figura 4 se observa que dicha cantidad de Ca (II) total [Ca (II) en la disolución + Ca (II) en la nueva fase sólida] es función, para cada edad, de la mezcla utilizada para fabricar las distintas series de probetas de mortero, habiendo experimentado una disminución conforme lo hace el contenido de cemento 3 en dichas mezclas. Esta disminución es tanto más acentuada conforme aumenta el tiempo de conservación (tabla 2); así, pasa de $1,44 \times 10^{-2}$ moles a 0.39×10^{-2} moles para t = 22 + 56 días y de $4,34 \times 10^{-2}$ moles a $0,65 \times 10^{-2}$ moles para t = 22 + 360 días, según se trate de los medios en donde han estado sumergidas las probetas de mortero hechas con las mezclas cemento 3/escoria = 100,0 y 30/70 (en peso), respectivamente. La evolución del mencionado contenido de Ca (II) está intimamente ligada a la cantidad de la nueva fase sólida formada (figura 2).

En la figura 5 se aprecia que las cantidades de Ca (II) que existen en la disolución más en la nueva fase sólida, correspondientes a los medios en donde han estado sumergidas las diversas series de probetas de mortero, fabricadas con cemento 3 y con las mezclas cemento 3/escoria estudiadas, son función del tiempo de conservación para cada mezcla. Las mayores cantidades de Ca (II) puestas en juego corresponden, para todas las edades, a los medios en donde han estado sumergidas las probetas de mortero hechas con cemento 3 y las menores para aquellos medios en donde se han conservado las series de probetas elaboradas con las mezclas cemento 3/escoria = = 65/35 - 40/60 y 30/70 (en peso).

Evolución del contenido de SO₄ (II)

Los iones sulfato, únicamente, se han detectado en la disolución (agua potable filtrada) en donde han estado sumergidas las distintas series de probetas de mortero (tabla 2). El contenido de dichos iones en los medios en donde se han conservado dichas series de probetas, con relación al del agua potable filtrada $(0.002 \times 10^{-2} \text{ moles en 800 ml})$ es ligeramente inferior para el caso de las probetas de mortero hechas con cemento 3/escoria = 100/0 (en peso) para t = 22 + 56 días y 22 + 90

días y 85/15 (en peso) para t=22+56 días, y del mismo orden para los medios en donde han estado durante 180 días las probetas de mortero fabricadas con cemento 3 y mayores en los casos restantes. Las mayores cantidades corresponden al agua potable filtrada en donde se han conservado las series de probetas, para todas las edades, elaboradas con las mezclas cemento 3/escoria = 40/60 y 30/70 (en peso), que son del mismo orden entre ellas.

4. INTERPRETACION DE RESULTADOS

El Ca (II) presente en el agua potable filtrada, en donde han estado sumergidas las diversas series de probetas hechas con cemento 3 y con las mezclas cemento 3/escoria estudiadas, así como en la nueva fase sólida formada en dicha agua potable filtrada procede, fundamentalmente, de la disolución del hidróxido de calcio generado en las reacciones de hidratación del cemento, según:

$$H_2O$$
 H_2O $Ca(OH)_2.sólido = Ca(OH)_2.disuelto = Ca(II) + $+ 2 OH(I)$$

produciéndose, además, un aporte de la concentración de iones OH (I) y, por consiguiente, un aumento del valor del pH.

La solubilidad del Ca(OH) $_2$ en agua, a 20° C, es 1,230 g/l (4) <> 1,66 × 10 $^{-2}$ moles/litro <> <> 1,33 × 10 $^{-2}$ moles en 800 ml. Dicha cantidad se ha superado [Ca (II) en la disolución + Ca (II) en la fase sólida] en los medios en donde han estado sumergidas las probetas hechas con cemento 3, para todas las edades, y con la mezcla que tiene 15 % y 35 % de escoria (en peso) para t=22+360 días; en los casos restantes ha sido menor.

Los contenidos de Ca (II) en los distintos medios (agua potable filtrada) han sido, en la mayoría de los casos, menor de 0.1×10^{-2} moles, habiendo precipitado el Ca (II) —procedente del Ca(OH)₂ disuelto— como CaCO₃ según la reacción (B), por lo que en estos medios puede continuar la reacción (A) si se dan condiciones favorables y, por consiguiente, el avance de las reacciones de hidratación.

El CO₂ disuelto en el agua reacciona, en medio básico fuerte, con el Ca (II) presente en la disolución, de acuerdo con la reacción (B):

(B)
$$CO_2 + Ca (II) + 2 OH (I) =$$

= $CaCO_3.sólido + H_2O$

Para que la reacción de carbonatación tenga lugar, en las condiciones de este sistema [elevada concentración de OH (I), cantidades de Ca (II) disueltas que oscilan entre 0.18×10^{-2} moles/800 ml y 4.34×10^{-2} moles/800 ml <> $<> 0.23 \times 10^{-2}$ moles/litro y 5.43×10^{-2} moles/litro], se debe cumplir:

[Ca (II)] [CO₃ (II)] >
$$P_s$$
 (4,8 × 10⁻⁹)

por lo que, teóricamente, en estos casos se precisan para precipitar las mencionadas cantidades de Ca (II) de 21×10^{-7} moles/litro a 0.88×10^{-7} moles/litro de CO_2 .

La escoria, que existe en la mezcla utilizada para fabricar las probetas, fija parcialmente el Ca(OH), naciente formando compuestos de calcio, dando lugar a la disminución de unos y al incremento de otros; otra parte de dicho hidróxido de calcio se disuelve según el equilibrio (A). La cantidad de Ca(OH), disuelto depende de la mezcla utilizada, quedando el resto en las probetas en determinados casos, llegando a desaparecer, prácticamente, en otros (por formacion de nuevos compuestos con la escoria y por disolución en el agua potable filtrada) como sucede con las mezclas cemento 3/escoria = 40/60 y 30/70 (en peso) para t = 22 + 360 días, para las dos mezclas, y t = 22 + 180 días, para la segunda mezcla (2).

La cantidad de fase sólida formada es función, para una misma edad, de la mezcla utilizada y, para una mezcla, del tiempo de conservación; esta cantidad depende del Ca(OH)₂ disuelto, que está íntimamente ligada a la generada en las reacciones de hidratación y que no haya formado compuestos poco solubles en agua, más estables que el Ca(OH)₂.

En los valores del pH influye la cantidad de Ca(OH)₂ disuelto en el agua potable filtrada, por una parte, que proporciona los iones OH (I), y del grado de carbonatación, por otra, que en la reacción correspondiente consume dos moles de OH (I) por cada mol que se forme de CaCO₂.

El incremento de la concentración de iones sulfato, que se ha producido en determinados casos y, fundamentalmente, en los medios en donde han estado sumergidas las diversas series de probetas de mortero que tienen los mayores contenidos de escoria (60 % y 70 %, en peso), procede de la disolución de los compuestos correspondientes que se encuentran en el cemento 3 hidratado (dicho cemento 3 tiene un contenido de SO₄ (II) del 5,5 %, en peso) ya que en la escoria no se han detectado; hecho que se pretende demostrar en otros trabajos, como se señaló en (5) y en (6).

54

MATERIALES DE CONSTRUCCION. Vol. 36, n.º 202, abril/mayo/junio 1986

5. CONCLUSIONES

5.1. Periodo de curado

Primera:

En el agua potable filtrada en donde han estado sumergidas las diversas series de probetas de mortero (1:3), hechas con cemento 3 y con las mezclas cemento 3/escoria estudiadas en este trabajo, durante 21 días (período de curado), se ha producido un incremento de Ca (II) que, prácticamente, ha precipitado como CaCO₃, en forma de calcita, dando lugar a una nueva fase sólida. Así mismo, se ha producido un aumento del valor del pH.

Tanto las cantidades de Ca (II) mencionadas, como los valores del pH, son función de la mezcla cemento 3/escoria utilizada en la fabricación de las probetas.

5.2. Período de conservación

Segunda:

En el agua potable filtrada en donde han estado sumergidas las diversas series de probetas de mortero, después del período de curado, durante 56 - 90 - 180 y 360 días, se produce un incremento de la concentración de iones calcio y sulfato (suave), así como del valor del pH, apareciendo una nueva fase sólida, que está formada por el compuesto cristalino calcita.

Las cantidades de Ca (II) en la disolución, en donde se han conservado las probetas de mortero, es en la mayoría de los casos menor de 0.1×10^{-2} moles, mientras que en la nueva fase sólida es mayor de dicha cantidad, llegando a alcanzar valores de 4.31×10^{-2} moles.

Tercera:

Tanto las cantidades de las nuevas fases sólidas, como las de Ca (II) en la disolución más en la fase sólida, son función de la mezcla utilizada en la fabricación de las probetas, para cada edad, y del tiempo de conservación, para cada mezcla. Dichas cantidades experimentan una disminución conforme lo hace la cantidad de cemento 3 en la mezcla y un incremento según aumenta el tiempo de conservación

Cuarta:

Los iones sulfato no se han detectado en la nueva fase sólida y si en las disoluciones (agua potable filtrada) en donde han estado sumergidas las distintas series de probetas de mortero, habiendo experimentado un ligero incremento, con relación al contenido de dicho ion en el agua potable filtrada, en los medios correspondientes a las series de probetas fabricadas con las diversas mezclas cemento 3/escoria y, de un modo especial, con las mezclas que tienen las mayores cantidades de escoria (60 y 70 %, en peso).

6. BIBLIOGRAFIA

- (1) SAGRERA-MORENO, J. L. y GASPAR-TEBAR, D. (1980): Resistencia química del hormigón: VIII. Acción del agua de mar: influencia de la adición de escoria a un cemento portland. Evolución de las resistencias mecánicas a flexotracción y del coeficiente de corrosión. Materiales de Construcción, octubre-noviembre-diciembre, 180, 99-120.
- (2) GASPAR-TEBAR, D. y SAGRERA-MORENO, J. L. (1981): Resistencia química del hormigón: XII. Influencia de la adición de escoria a un cemento portland. Estudio por DRX del sistema cemento 3/escoria-agua potable filtrada. Materiales de Construcción, julio-agosto-septiembre, 183, 33-44.
- (3) GASPAR-TEBAR, D. y SAGRERA-MORENO, J. L. (1983): Resistencia química del hormigón: XX. Acción del agua de mar: influencia de la adición de escoria a un cemento portland. Estudio por DRX. Materiales de Construcción, abrilmayo-junio-julio-agosto-septiembre, 190-191, 3-24.
- (4) BICZOK, I. (1972): Corrosión y Protección del Hormigón. Ed. Urmo. Bilbao, pág. 211.
- (5) SAGRERA-MORENO, J. L. y GASPAR-TEBAR, D. (1983): Resistencia química del hormigón: XXI. Influencia de la adición de escoria a un cemento portland de alta resistencia inicial. Estudio de la concentración iónica del sistema cemento 1/escoria-agua potable filtrada. Materiales de Construcción, octubre-noviembre-diciembre, 192, 33-41.
- (6) SAGRERA-MORENO, J. L. y GASPAR-TEBAR, D. (1984): Resistencia química del hormigón: XXIII. Influencia de la adición de escoria a un cemento portland resistente al yeso. Estudio de la concentración iónica del sistema cemento 2/escoria-agua potable filtrada. Materiales de Construcción, abril-mayo-junio, 194, 43-51.

7. RECONOCIMIENTO

Nuestro más sincero agradecimiento a las personas del Equipo de Durabilidad del IETcc: Amalia Rodríguez Pereira, Lucila López Solana, M.ª Soledad Cid Fernández y Felipe Cantero Palacios, por su valiosa colaboración en la realización de este trabajo.